



PERSONAL
FACTORY

PITTURA MINERALE COD. IS020

ISOLMIX
pittura acrilica

INDUSTRY BECOMES PERSONAL FACTORY

PITTURA ACRIL-SILICATO DI CALCIO-SUPERPOZZOLANO-SILOSSANO, IDROREPELENTE, TRASPIRANTE A BASE DI CEMENTO, FELDSPATI, OSSIDI MINERALI ED ADDITIVI VARI.

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

Ottimo per pitturare in ambienti esterni ed interni, per usi civili e commerciali. Ideale per l'arredo urbano e zone a traffico intenso, resistente agli sbalzi termici e al gelo.

FONDI

Intonaci cementizi e a base calce, calcestruzzo cellulare, cartongesso. Utilizzabile anche su calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera.

DA NON UTILIZZARE

su intonaci a base gesso, su piastrelle smaltate, marmette di resina o cementizie, impermeabilizzanti a base cementizia, supporti deformabili, fibrocemento, superfici metalliche, su gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie, con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità, in zone soggette al gelo, per piscine, celle frigorifere e in sovrapposizione, come impermeabilizzante o sui sistemi esclusivi NX.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Si consiglia di provvedere ad eliminare anticipatamente eventuali infiltrazioni d'acqua al di sotto del rivestimento, ad esempio per balconi, cornicioni, fondazioni ecc.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare il contenuto del sacchetto con trapano a elica aggiungendo poca acqua per volta in modo da ottenere una miscela pastosa e senza grumi. Si consiglia di utilizzare sempre lo stesso quantitativo di acqua per miscelare i vari sacchetti.

STESURA DELL'IMPASTO

L'esecuzione può avvenire a pennello, a rullo o a spruzzo.

Lasciare riposare per circa 15 minuti per poi passare una prima mano su di un fondo già trattato con il fissativo ISOLFIX.

Aspettare che la prima mano si sia asciugata (anche il giorno dopo), ed applicare una seconda mano.

Non bagnare né la pittura né gli attrezzi da lavoro durante la posa. Eseguire sempre due mani e preparare adeguatamente il supporto.

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua quando il materiale è ancora fresco.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti a base cemento possono subire variazioni di tonalità a causa di determinate condizioni ambientali. Ricordiamo che le opere devono essere protette dalla pioggia nei giorni successivi all'applicazione per un tempo che diventa più lungo con il diminuire della temperatura fino a un massimo di 10 giorni. Nel caso in cui l'opera non è stata opportunamente protetta, l'acqua potrebbe causare eventuali colature; in questo caso lavare con acqua abbondante. Eventuali difetti di colore dovuti a difetti di posa tendono a sparire con il tempo.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Usare occhiali protettivi e guanti. Contiene cemento. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. [revisione febbraio 2013].

CONFORME ALLA NORMA

European Norm 1062-3

DATI TIPICI INDICATIVI DEL PRODOTTO

Colore/Consistenza:	colorato/polvere
Residuo solido %:	100
Massa volumica apparente kg/l:	0,9 ca.
Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE:	irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
Confezioni:	20 kg
Voce doganale:	3824 50 90

VALORI ED INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto:	38%-45%
Durata dell'impasto:	ca. 60 minuti
Consumo:	0,5 kg/m ² per mm di spessore
Prodotti complementari:	ISOLPOROX - ISOLFIX - ISOLRAIN
Temperatura di applicazione:	+ 5°C + 35° C
Inizio presa:	3 ore
Fine presa:	24 ore
PH dell'impasto:	12 ca.
Massa volumica dell'impasto kg/l:	ca. 1,1
Spessore per mano:	1,5 mm

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Assorbimento acqua [EN 1062-3] W:	0,7 kg/m ² *min0,5
Assorbimento acqua [EN 1062-3] W24:	0,68 kg/m ² *min0,5
Reazione al fuoco:	Classe A1





INDUSTRY BECOMES
PERSONAL FACTORY

QUALITÀ



Solo prodotti che superano le più recenti norme europee. In assoluto un punto di riferimento mondiale.



Classificazione chiara e standardizzata delle caratteristiche tecniche del prodotto.



Ogni prodotto prima di entrare in produzione deve superare il nostro High Stress Test. Una serie di test a fatica che vanno oltre la normativa.



Ogni stabilimento lavora secondo la nostra tecnologia brevettata della miscelazione ad altissima turbolenza. Il miglior sistema di produzione possibile.

ECOLOGIA



Il disciplinare interno ECES ha un unico obiettivo: raggiungere la sostenibilità completa dell'azienda. Semplicemente l'impatto zero.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di trasportare soltanto la componente chimica dei prodotti senza sabbia né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei trasporti sulle lunghe distanze.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di consumare solo 250 Watt di elettricità per quintale prodotto.



Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare solo gli imballaggi strettamente necessari con materiali riciclabili.

CLIENTE



Senza fronzoli. Nessun intermediario, disciplinare ECES, solo il 5% di materiale trasportato. Stabilimenti vicino l'utilizzatore. Il cliente acquista solo il prodotto.



Centro di formazione continua Personal Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni punto di produzione/ vendita.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di produrre solo quando lo chiede il cliente e di consegnarlo in tempo reale. Sempre prodotto fresco.



Produzione senza nessuno scarto e nessuno spreco. Il cliente paga soltanto ciò che compra.



EDILMACOTEK srl
edilmacoteksrl@libero.it
Via Vigorelli, 16 - 74020 Lizzano (TA)
T 00999552179



**PERSONAL
FACTORY**

PERSONAL FACTORY SRL
P.IVA 03062550797
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
T 0963 74257 F 0963 74257
info@personalfactory.eu
www.personalfactory.eu

*LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI REVISIONE. POSSONO ESSERE SOGGETTE A REVISIONE ED INTEGRAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO DA PARTE DELLA PERSONAL FACTORY S.R.L. IN OGNI CASO SONO DISPONIBILI LE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE SUL SITO.