



MALTA AUTOLIVELLANTE COD. PAV06

# PAVIMIX 60 color quick



## CLASSIFICAZIONE

Malta autolivellante cementizia colorata di classe CT C40 F10 A10, a fortissima adesione, antiusura e antipolvere. [revisione febbraio 2013].

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**FLUIDITÀ, ANTISEGREGAZIONE E AUTOLIVELLAMENTO**

PAVIMIX 60 COLOR QUICK è estremamente fluido e autolivellante. La sua formula chimica è stata pensata per resistere alla segregazione allo stato fresco. Grazie alla sua elevatissima fluidità si estende senza l'uso di vibrazioni meccaniche ma per il solo effetto del peso proprio. Nello spessore consigliato di 2 o 3 mm, resiste eccellentemente sia al peso che all'usura degli automezzi industriali.

## FACILITÀ DI POSA

La sua estrema facilità di posa fa sì che non necessita di manodopera specializzata. Progettato per essere veloce nell'applicazione, permette di realizzare in poco tempo grandissime superfici e di abbattere in modo sensibile i costi di messa in opera.

Le pavimentazioni eseguite con PAVIMIX 60 COLOR QUICK sono costituite al 94% da prodotti minerali e per il 6% da prodotti adeguati e certificati a questo tipo di utilizzo.

## LAVABILE

Le superfici realizzate con PAVIMIX 60 COLOR QUICK sono facilmente lavabili anche

con l'uso di idropulitrici ad alta pressione rendendo così il suo impiego ideale anche in caso di forti sollecitazioni del prodotto.

Non risentono l'uso di detergenti escluso prodotti chimici che contengono solventi eccessivamente corrosivi.

## ANTISDRUCCIOLO, ANTIPOLVERE,

Le pavimentazioni realizzate con la malta PAVIMIX 60 COLOR QUICK sono antisdrucchiole ed antipolvere e permettono di realizzare superfici sicure e prive di cariche elettrostatiche.

L'efficacia di PAVIMIX 60 COLOR QUICK è dimostrata da oltre 15 anni d'impiego nelle situazioni più estreme senza che in nessun caso sia stato necessario intervenire per usura del materiale. Da oltre un decennio è impiegato in fabbriche per la lavorazione del tonno e dei limoni, in industrie meccaniche, officine, mattatoi, marciapiedi, pavimentazioni esterne carrabili etc.

## ELEVATA ELASTICITÀ

Presenta un'elevata elasticità che gli permette di seguire senza problemi il movimento del supporto ed assorbire senza problemi le sollecitazioni dei mezzi pesanti.

## IMPERMEABILITÀ

La sua impermeabilità evita che ci siano infiltrazioni tali da far sì che acqua ed agenti inquinanti penetrino nel supporto causando il prematuro degrado.


## VELOCE MESSA IN ESERCIZIO

Nel progettare PAVIMIX 60 COLOR QUICK non ci siamo dimenticati che negli impieghi industriali i fermi impianto hanno costi elevatissimi, per questo ne abbiamo realizzato una formulazione accelerata che in meno di 3 giorni è carrabile da mezzi pesanti.

## COLORE

PAVIMIX 60 COLOR QUICK è disponibile in 64 colori già pronti. Altri colori possono essere resi disponibili su semplice richiesta.





#### CAMPI DI IMPIEGO

##### INTERVENTI

- Ottimo per la realizzazione di pavimentazioni in ambienti interni ed esterni.
- Ideale per usi civili, commerciali o industriali, e zone a traffico intenso, resistente agli sbalzi termici e al gelo.
- Ideale per realizzare la pavimentazione di scuole, palestre, uffici, magazzini e celle frigorifere, o per industrie agro-alimentari, caseifici, oleifici, mattatoi.
- Utilizzabile anche per piscine e in sovrapposizione.
- Buona qualità estetica e resa cromatica.

##### FONDI

- Massetti cementizi e pronti, calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera, calcestruzzo cellulare, pavimenti riscaldanti.
- Ottimo con impermeabilizzanti cementizi.
- Buono in sovrapposizione su marmette cementizie.
- Buono anche con massetti a base gesso a condizione di trattarli prima con ISOLFIX.

#### DA NON UTILIZZARE

- su piastrelle smaltate, marmette di resina, grès, cartongesso, pavimenti epossidici, supporti deformabili, fibrocemento, superfici metalliche
- su gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie



#### PREPARAZIONE DEL FONDO

Il fondo deve essere consistente, maturo ed esente da polveri, oli, grassi o parti non ben ancorate al fondo. Deve essere sufficientemente planare altrimenti deve essere spianato con una levigatrice con mola a grana grossa. Se si devono eseguire getti di calcestruzzo, questi vanno frattazzati per eliminare le boiacche di superficie.

NB: in tutti i casi, bisogna passare il giorno prima una mano di EMULSIONMIX pura. Questo per evitare che l'assorbimento del fondo inglobi bolle d'aria lasciando antestetici fori.

#### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Aggiungere una metà dell'acqua necessaria alla polvere e miscelare con trapano ad elica. Quando il tutto è diventato una pasta omogenea, aggiungere l'altra metà dell'acqua, questo per evitare la formazione di grumi. Lasciar riposare qualche minuto, poi rimescolare e gettare sul fondo che si vuole rivestire allargando la malta con l'ausilio di una cazzuola americana.

Non superare la diluizione indicata in quanto essendo autolivellante l'acqua in eccesso aumenta il rischio di segregazione.

#### STESURA DELL'IMPASTO

Sul fondo pronto, prima di stendere il prodotto, rimescolare e gettare circa 2 mm di PAVIMIX 60 COLOR QUICK stendendo la malta con l'ausilio di una cazzuola americana o asta gommata.

Durante la posa in opera bisogna fare attenzione a lasciare lo spessore uniforme per

mano di circa 2 mm. Nel caso di fondi molto irregolari è preferibile un'applicazione in due mani, dove la prima serve per livellare le asperità.

#### PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua quando il materiale è ancora fresco.

#### AVVERTENZA PARTICOLARE

ATTENZIONE: le malte autolivellanti vanno rimescolate sempre prima del getto perché gli inerti che restano fermi nel secchio si depositano sul fondo. Il quantitativo dell'acqua può variare leggermente a seconda della temperatura, del colore o del tipo, quindi conviene fare preventivamente delle prove e attenersi scrupolosamente a quel dosaggio durante la realizzazione dell'opera.

#### AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti a base cemento possono subire variazioni di tonalità a causa di determinate condizioni ambientali. Ricordiamo che le opere devono essere protette dalla pioggia nei giorni successivi all'applicazione per un tempo che diventa più lungo con il diminuire della temperatura. Nel caso in cui l'opera non è stata opportunamente protetta, l'acqua potrebbe causare aloni bianchi di carbonatazione. Eventuali difetti di colore dovuti a difetti di posa tendono a sparire con il tempo.

PAVIMIX 60 COLOR QUICK è un prodotto per uso industriale, nel caso di finiture estetiche, consigliamo di applicare una mano di PAVIMIX PITTURA dello stesso colore al fine di uniformare la resa cromatica.





## MALTA AUTOLIVELLANTE COD. PAV06

### CONFORME ALLA NORMA

European Norm 13813 (CT C40 F10 A10)

### DATI TIPICI INDICATIVI DEL PRODOTTO

Colore:	bianco/colorato
Consistenza:	polvere
Residuo solido %:	100
Massa volumica apparente kg/l:	1,6
Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE:	irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
Confezioni:	25 kg
Voce doganale:	3824 50 90

### VALORI ED INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto:	aggiungere 20% di acqua su una parte di PAVIMIX 60 COLOR QUICK
Durata dell'impasto:	20 minuti
Consumo:	2 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Prodotti complementari:	ISOLPLANO - ISOLFIX - EMULSIONMIX
Temperatura di applicazione:	+ 5°C / + 35° C
Tempo di registrazione (presa):	45 minuti
Pedonabilità:	6 ore
Messa in esercizio:	3 giorni
PH dell'impasto:	12 ca.
Massa volumica dell'impasto kg/l:	1,8

### VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Resistenza alla compressione (dopo 28 gg EN 1348 N/mm <sup>2</sup> ):	60
Resistenza alla compressione (dopo 4 gg EN 1348 N/mm <sup>2</sup> ):	50
Resistenza alla compressione (dopo 24 ore EN 1348 N/mm <sup>2</sup> ):	30
Resistenza alla flessione (dopo 28 gg EN 1348 N/mm <sup>2</sup> ):	10
Resistenza alla flessione (dopo 4 gg EN 1348 N/mm <sup>2</sup> ):	7
Resistenza alla flessione (dopo 24 ore EN 1348 N/mm <sup>2</sup> ):	3
Coefficiente di conducibilità termica [EN 12524] lambda W/m*°K:	1,35
Adesione sul calcestruzzo (dopo 28 gg EN 13892-8 N/mm <sup>2</sup> ):	2,5
Ritiro (mm/m):	0,4
Resistenza ai solventi:	ottima
Resistenza agli oli:	ottima
Resistenza agli alcali:	ottima
Resistenza agli acidi:	mediocre

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

**PRODOTTO PER PROFESSIONISTI**  
Usare occhiali protettivi e guanti. Contiene cemento. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

### AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e atteso. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.



4



5

1. Applicazione di una mano di PAVIMIX 60 COLOR QUICK verde
2. Stesura di PAVIMIX 60 COLOR QUICK rosso in una palestra
3. Stesura di una mano di EMULSIONMIX per preparare il fondo
4. Finitura con PAVIMIX COLOR PITTURA
5. Realizzazione della parte esterna dell'ingresso di aeroporto



# PAVIMIX 60 color quick

## QUALITÀ



Solo prodotti che superano le più recenti norme europee. In assoluto un punto di riferimento mondiale



Classificazione chiara e standardizzata delle caratteristiche tecniche del prodotto.



Ogni prodotto prima di entrare in produzione deve superare il nostro High Stress Test. Una serie di test a fatica che vanno oltre la normativa.



Ogni stabilimento lavora secondo la nostra tecnologia brevettata della miscelazione ad altissima turbolenza. Il miglior sistema di produzione possibile.

## ECOLOGIA



Il disciplinare interno ECES ha un unico obiettivo: raggiungere la sostenibilità completa dell'azienda. Semplicemente l'impatto zero.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di trasportare soltanto la componente chimica dei prodotti senza sabbia né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei trasporti sulle lunghe distanze.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di consumare solo 250 Watt di elettricità per quintale prodotto.



Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare solo gli imballaggi strettamente necessari con materiali riciclabili.

## CLIENTE



Senza fronzoli. Nessun intermediario, disciplinare ECES, solo il 5% di materiale trasportato. Stabilimenti vicino l'utilizzatore. Il cliente acquista solo il prodotto.



Centro di formazione continua Personal Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni punto di produzione/ vendita.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di produrre solo quando lo chiede il cliente e di consegnarlo in tempo reale. Sempre prodotto fresco.



Produzione senza nessuno scarto e nessuno spreco. Il cliente paga soltanto ciò che compra.

**MACOMIX**

EDILMACOTEK srl  
edilmacoteksrl@libero.it  
Via Vigorelli, 16 - 74020 Lizzano (TA)  
T 00999552179



**PERSONAL  
FACTORY**

PERSONAL FACTORY SRL  
P.IVA 03062550797  
Viale F. Ceniti, 101  
89822 Simbario (VV)  
T 0963 74257 F 0963 74257  
info@personalfactory.eu  
www.personalfactory.eu

\*LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI REVISIONE. POSSONO ESSERE SOGGETTE A REVISIONE ED INTEGRAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO DA PARTE DELLA PERSONAL FACTORY S.R.L. IN OGNI CASO SONO DISPONIBILI LE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE SUL SITO.